



distribuidor autorizado:

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

**PRODUTOS A BASE DE EPOXI PARA APLICAÇÃO EM BIJUTERIAS, BRINDES, APLIQUES, ETIQUETAS, ETC.**

**SISTEMA RIGIDOS**

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm <sup>3</sup>
<b>Araldite MY750/GY260</b>	<b>11000 - 16000</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,2</b>
Aradur 837	2900 - 3600	35 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	25 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	60 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	21 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	45 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	45 min	1
Aradur 3293 <small>NEW</small>	500 - 650	75 pp	17 hs a 25°C	47 min	0,97
<b>Araldite CY 248 / REN LAM M</b>	<b>1.400-1.700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,15</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1
Aradur 3293 <small>NEW</small>	500 - 650	60 pp	24 hs a 25°C	~55 min	0,97
<b>Araldite GY 279</b>	<b>500-700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,1</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	55 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	42 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1
Aradur 3293 <small>NEW</small>	500 - 650	70 pp	24 hs a 25°C	~55 min	0,97

**SISTEMAS FLEXIVEIS**

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm <sup>3</sup>
<b>Araldite CY 221</b>	<b>500-700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,1</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	60 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1
Aradur 3293 <small>NEW</small>	500 - 650	60 pp	24hs a 25°C	N/D	0,97

**PASTAS CORANTES**

DW 131 BRANCA  
DW 135 AZUL

DW 132 AMARELA  
DW 136 MARROM

DW 133 VERMELHA DW 134 VERDE  
DW 137 PRETA

**MAXEPOXI INDL COML LTDA**

Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro  
04754 -080 - São Paulo - SP  
Tel. 11 56415608  
[www.maxepoxi.com.br](http://www.maxepoxi.com.br)

Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.