



distribuidor autorizado:

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

PRODUTOS A BASE DE EPOXI PARA APLICAÇÃO EM BIJUTERIAS, BRINDES, APLIQUES, ETIQUETAS, ETC.

SISTEMA RIGIDOS

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm ³
Araldite MY750/GY260	11000 - 16000	100 pp			1,2
Aradur 837	2900 - 3600	35 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	25 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	60 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	21 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	45 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	45 min	1
Aradur 3293 NEW	500 - 650	75 pp	17 hs a 25°C	47 min	0,97
Araldite CY 248 / REN LAM M	1.400-1.700	100 pp			1,15
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1
Aradur 3293 NEW	500 - 650	60 pp	24 hs a 25°C	~55 min	0,97
Araldite GY 279	500-700	100 pp			1,1
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	55 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	42 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1
Aradur 3293 NEW	500 - 650	70 pp	24 hs a 25°C	~55 min	0,97

SISTEMAS FLEXIVEIS

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm ³
Araldite CY 221	500-700	100 pp			1,1
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	60 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1
Aradur 3293 NEW	500 - 650	60 pp	24hs a 25°C	N/D	0,97

PASTAS CORANTES

DW 131 BRANCA	DW 132 AMARELA	DW 133 VERMELHA	DW 134 VERDE
DW 135 AZUL	DW 136 MARROM	DW 137 PRETA	

MAXEPOXI INDL COML LTDA

Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro
04754 -080 - São Paulo - SP
Tel. 11 56415608
www.maxepoxi.com.br

Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.