



CARBONATO DE CÁLCIO

ANÁLISE QUÍMICA

Peneira	% Retido	%Passante
325	0,30	99,86

Perda ao Fogo (900º)	41,30 %
SiO ₂	2,46 %
Al ₂ O ₃	0,20 %
Fe ₂ O ₃	0,05 %
CaO	53,75 %
MgO	1,00 %
Total	98,76 %
CaCO ₃	= 98,00 %
MgCO ₃	2,11 %

Maxepoxi Industrial e Comercial Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro –

São Paulo – SP - 04754-080

Tel. (0**)11-5641 5608

www.maxepoxi.com.br

e-mail: maxepoxi@maxepoxi.com.br