

distribuidor autorizado:



HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Sistemas à base de Resinas Epoxi ARALDITE, para Indústria Elétrica

ARALDITE & ARADUR	APLICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS
USO INTERNO		
ARALDITE F ARADUR HY 905 FLEXIBILIZADOR DY 040 ACELERADOR DY 062 FILLER SILICA	Transformadores de medição, Tc e TP Bobinas de Transformadores de distribuição a seco.	Sistema Standard, multi-uso. Processo de CASTING sob vácuo. CLASSE F (155 C)
XB 5938 RESIN XB 5939 HARDNER	Fabricação de Isoladores/Buchas para Uso Interno - BT / MT / AT Produção de Transformadores (TC) e (TP) - MT Produção de Componentes Isolantes , Disjuntores. BobinaS de Transformadores de medição e distribuição, a seco.	SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 1:1 - CURA A CALOR Processos de A.P.G. e CASTING sob vácuo. Facilidade no manuseio e processo, rápida desmoldagem. CLASSE - F (155 C)
ARALDITE CW 229-3 ARADUR HW 229-1	Bobinas de Transformadores de medição e distribuição, a seco. Isoladores Elétricos de uso interno p/ media e alta tensao. Disjuntores , Buchas, Componentes Isolantes.	SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 1:1 - CURA A CALOR Processos A.P.G. e CASTING sob vacuo. Excelente propriedades mecanicas , eletricas. Resiste ao choque termico (+130 ate -100 C),e a formacao de fissuras. CLASSE H (180 C)
ARALDITE MY 790 HARDENER HY 1102	Impregnacao de motores e geradores Impregnação das barras do Estator de Hidro Geradores	Baixa viscosidade e longo POT LIFE Processo V.P.I. Sistema de alta pureza, cura a calor, alta impregnação. CLASSE H (180 C)
USO EXTERNO		
ARALDITE XB 5918-3 ARADUR XB 5919-3	Isoladores Elétricos de uso externo p/ media e alta tensao. Transformadores de corrente (TC) e Potencial(TP) Conjunto de medição , Buchas	Alta resistencia à; U.V. - Intemperismo - Erosão. Alta Resistencia ao: Choque Termico , e a Formacao de Trincas. Alta estabilidade das prop. eletricas mesmo em ambientes umidos. SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 100PP/100PP CLASSE F (155 C)
SISTEMAS EPOXI P/ LAMINADOS ELÉTRICOS - FILAMENT WINDING - PULTRUSÃO		
ARALDITE MY 750 ARADUR HY 2918 ACELERADOR DY 062	Fabricação de tubos , perfis planos , perfis especiais Bastões, almas de isoladores poliméricos	Sistema liquido para Filament Winding Ótimo sistema para Pultrudados Tg 125 C
ESPECIALIDADES		
ARALDITE DW 131 ARALDITE DW 132 ARALDITE DW 133 ARALDITE DW 134 ARALDITE DW 135 ARALDITE DW 136 ARALDITE DW 137	CONCENTRADO DE COR PARA PIGMENTAR SISTEMAS EPOXI	PASTA CORANTE BRANCA PASTA CORANTE AMARELA PASTA CORANTE VERMELHA PASTA CORANTE VERDE PASTA CORANTE AZUL PASTA CORANTE MARROM PASTA CORANTE PRETA
ARALDITE KU 600	REVESTIMENTO EM PÓ BARRAMENTO DE COBRE DE PAINÉIS ELÉTRICOS PEÇAS ELÉTRICAS	Aplicacao por leito fluidizado ou pistola eletrostatica. Excelente propriedades mecanicas, térmicas e químicas Alta espessura.
PROD SEPARADOR QZ 13	AGENTE DESMOLDANTE P/ MOLDES , P/ SISTEMAS DE CURA A CALOR	Altissimo poder de Desmoldagem. Para Temperaturas de trabalho de até 180 C..
MAXEPOXI INDL COML LTDA Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro 04754 -080 - São Paulo - SP Tel. 11 56415608 www.maxepoxi.com.br	Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.	