



PÓ DE ALUMINIO 101

Especificação Técnica

Análise Granulométrica (%)

	Mínimo	Máximo
Mesh + 100	0,0	0,2
Mesh - 325	75,0	90,0

Análise Química (%)

Elemento	Mínimo(%)	Máximo(%)
Al	99.7	----
Fe	----	0.25
Si	----	0.15
Outros, Totais	----	0.15

Maxepoxi Industrial e Comercial Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro –

São Paulo – SP - 04754-080

Tel. (0**)11-5641 5608

www.maxepoxi.com.br

e-mail: maxepoxi@maxepoxi.com.br