



## PÓ DE ALUMINIO DIN 100

### RESULTADOS DE ANÁLISE / ANALYSIS RESULTS :

COMPOSIÇÃO QUÍMICA / CHEMICAL COMPOSITION: :			GRANULOMETRIA / GRANULOMETRY :		
ELEMENTO/ ELEMENT	ESPECIFICAÇÃO/ SPECIFICATION (%)	RESULTADOS / RESULTS (%)	MESH	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION % RETIDA / % RETAINED	RESULTADOS / RESULTS (%)
Alumínio (Al)	98,50 – 100,00	98,50	80	0,00 – 3,00	1,60
Cobre (Cu)	0,00 – 0,30	0,165	100	0,00 – 5,00	3,80
Chumbo (Pb)	0,00 – 0,05	0,029	140	0,00 – 10,00	6,80
Silício (Si)	0,00 – 0,50	0,146	200	0,00 – 25,00	20,60
Ferro (Fe)	0,00 – 1,00	0,491	230	0,00 – 15,00	10,60
Manganês (Mn)	0,0 – 0,60	0,584	325	0,00 – 40,00	35,40
			-325	0,00 – 40,00	21,20

### Maxepoxi Industrial e Comercial Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro –

São Paulo – SP - 04754-080

Tel. (0\*\*)11-5641 5608

[www.maxepoxi.com.br](http://www.maxepoxi.com.br)

e-mail: [maxepoxi@maxepoxi.com.br](mailto:maxepoxi@maxepoxi.com.br)