



11 - 5641 5608

www.maxepoxi.com.br

FICHA TÉCNICA DE TECIDOS

Parâmetros	Unidade	CCS 200	KK 205	CK 220	WR 26	WR 83	WR 100	WR 120	WR 130	WR 160	WR 180	WR 200	WR 240	WR 326	WR 490	WR600	WR 800
Composição	*	100% Carbono	100% Aramida	55% Carbono 45% Aramida	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro	100% Vidro
Peso	g/m ²	200	200	220	23	82	100	120	130	160	180	200	240	326	490	623	799
Largura	cm	130	130	110	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	140	140
Metros lineares por rolo	m	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
Metros quadrados por rolo	m ²	65	130	110	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70	65
Espessura	mm	0,34	0,50	0,34	0,04	0,09	0,13	0,15	0,16	0,16	0,18	0,21	0,22	0,32	0,40	0,72	0,85
Carga de ruptura de urdume	Kgf/cm	N D	N D	207,4	N D	20	25	35	40	40	45	50	60	81,6	122,4	223,3	223,3
Carga de ruptura da trama	Kgf/cm	N D	N D	260,4	N D	20	25	25	25	40	45	50	60	81,6	122,4	0,88	176
Tipo de tecelagem	*	Sarja	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Sarja	Tela	Tela

MAXEPOXI INDL E COML LTDA

Rua Plácido Vieira, 420 - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04754-080

FONE: 11-5641 5608 - email: depto.tecnico@maxepoxi.com.br

