



Tel: (011) 5645-1900/5641-5608

www.maxepoxi.com.br

COLAGEM DAS PLACAS (RENSHPAE – CIBATOOL)

PLACA A SER COLADA	410 / 440 / 460		569 / 5166 / 5169	
Adesivo Sugerido	MXSV 407 / ARADUR 956	MXSV 407 / ARADUR 943	AW 106 / HV 953 U	AV 138-2 BR / HV 998
				para regime de trabalho acima de 70°C.
Proporção de mistura	100:13 partes em peso	100: 11 partes em peso	100:60 partes em peso	100:40 partes em peso
Aparência da mistura	Marrom Tixotrópico	Marrom Tixotrópico	Líquido Viscoso	Pastoso Acinzentado
Tempo de uso a 25°C	20 A 30 minutos	10 minutos	60 minutos	40 minutos
Tempo mínimo para usinagem	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas

Data: 23/09/2020

LAC