



Fone: 11 5645 1900

## SISTEMAS ARALDITE® EPOXI - AUTO EXTINGUIVEIS - UL

| SISTEMA 1                                                                       | proporção | FLAMABILIDADE                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ARALDITE CW 5690                                                                | 100       | UL 94 = ( V-0 ), ( 5 VA ) - p/ 3,0 mm espessura |
| ARADUR HY 5691                                                                  | 20        |                                                 |
| CURA EM ESTUFA                                                                  |           |                                                 |
| OBS. PODE SER USADO COM OUTROS ENDURECEDORES, SOLICITE A TABELA DE COMBINAÇÕES. |           |                                                 |
|                                                                                 |           |                                                 |
| SISTEMA 2                                                                       |           |                                                 |
| ARALDITE CW 229                                                                 | 100       | UL 94 - ( HB ) , ( HB 75 ), p/ 1,5 mm espessura |
| ARADUR HW 229                                                                   | 100       | UL 94 - ( HB ) , ( HB 40 ), p/ 6,0 mm espessura |
| CURA EM ESTUFA                                                                  |           |                                                 |
|                                                                                 |           |                                                 |

