

**SISTEMASEPOXI PARA APLICAÇÃO EM:  
BIJUTERIAS, BRINDES, APLIQUES, ETIQUETAS, ETC.**

**Sistemas Rígidos**

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm <sup>3</sup>
<b>Araldite MY750/GY260</b>	<b>12000 - 16000</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,20</b>
Aradur 837	2900 - 3600	35 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	25 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	60 pp	24 h 25°C/2 h 60°C	21 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	45 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	45 min	1,00
Aradur 2965	1.000-1300	50 pp	24hs a 25°C	35 min	1,05

<b>Araldite M / CY 248</b>	<b>1.400-1.700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,15</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1,00
Aradur 2965	400 - 500	40 pp	24 hs a 25°C	~40 min	1,05

<b>Araldite GY 279</b>	<b>500-700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,10</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	55 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	30 min	1,07
Aradur 2963	30 - 70	42 pp	24 h 25°C/3 h 60°C	60 min	1,00
Aradur 2965	300 - 400	47 pp	24 hs a 25°C	40 min	1,05

**Sistema Flexível**

Produtos	Viscosidade mPas	Proporção de uso	Condições de cura	Pot Life a 25 °C	Densidade g/cm <sup>3</sup>
<b>Araldite CY 221</b>	<b>500-700</b>	<b>100 pp</b>			<b>1,10</b>
Aradur 837	2900 - 3600	30 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	60 min	0,99
Aradur 53 S	300 - 400	50 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1,07
Aradur 2963	30 - 70	35 pp	24 h 25°C/3 h 40°C	N/D	1,00
Aradur 2965	300 - 400	38 pp	24hs a 25°C	N/D	1,05

**Pastas Corantes**

DW 131 BRANCA	DW 132 AMARELA	DW 133 VERMELHA	DW 134 VERDE
DW 135 AZUL	DW 136 MARROM	DW 137 PRETA	

**Corantes Líquidos**

AZUL	AMARELO LIMA O E OURO	CASTANHO	LARANJA
PRETO - FUMÊ	VERDE PETROLEO	VERMELHO e VINHO	VIOLETA

**ADESIVOS EPOXI**

ARALDITE AW 106 / HV 953 U	ARALDITE PROFISSIONAL 24 HS	ARALDITE XAW 1465 / XHW 1466	ARALDITE RÁPIDO HOBBY
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

**Maxepoxi Indl. e Coml. Ltda**

Rua Plácido Vieira, 420 - Santo Amaro - São Paulo - SP - Cep -04754-080

(0\*\*)11-5641-5608

[depto.tecnico@maxepoxi.com.br](mailto:depto.tecnico@maxepoxi.com.br)

[www.maxepoxi.com.br](http://www.maxepoxi.com.br)

Revendedor Autorizado \* **Huntsman** \* marca - **Araldite®** 20/05/2020 LAC