

Endurecedores ARADUR p/ Resinas Epoxi ARALDITE, para Indústria de: Tintas & Vernizes, Revestimentos.

| ENDURECEDORES - ARADUR                                                                                                                         |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LINHA DE PRODUTOS                                                                                                                              | Viscosidade à 25°C ( mPas) | Equivalente H+ ( ativo) | Proporção de Mistura C/ ARALDITE GY 260 | COR (Gardner) | UTILIZAÇÕES                                                                   |
| AMINAS PRIMÁRIAS                                                                                                                               |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 42                                                                                                                                      | 10 - 20                    | 42                      | 22,5                                    | ≤ 1           | IPD - ISSO FORONA DI AMINA                                                    |
| ARADUR 950                                                                                                                                     | 50                         | 21                      | 11                                      | ≤ 2           | DETA - DI ETILENO TRI AMINA                                                   |
| ARADUR 951                                                                                                                                     | 30                         | 24                      | 13                                      | ≤ 2           | TETA - TRI ETILENO TETRA MINA                                                 |
| ADUTOS DE AMINAS                                                                                                                               |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 837                                                                                                                                     | 2.700 - 3.700              | 66                      | 35                                      | ≤ 3           | RÁPIDO , ALTA RES. QUÍMICA , REVESTIMENTO DE TANQUES , PISOS                  |
| ARAUDR 943                                                                                                                                     | 3.400 - 5.000              | 38                      | 20                                      | ≤ 6           | REVESTIMENTO DE TANQUES , PISOS, ALTA RES. QUÍMICA (ALCOOIS/ACIDOS/SKYDROL    |
| AMINAS ALIFÁTICAS                                                                                                                              |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 956-2 US                                                                                                                                | 290 - 500                  | 47                      | 25                                      | ≤ 2           | ADESIVOS , MASSAS LAMINADOS                                                   |
| AMINAS CICLOALIFÁTICAS                                                                                                                         |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 43                                                                                                                                      | 290 - 450                  | 115                     | 60                                      | ≤ 4           | REVESTIMENTO DE PISOS, PINTURAS, AUTONIVELANTES , COR CLARA                   |
| ARADUR 53 S                                                                                                                                    | 300 - 400                  | 115                     | 60                                      | ≤ 1           | ÓTIMA RESISTENCIA A LUZ SOLAR , DE COR CLARA , PISOS(PINTURA , AUTONIVELANTE) |
| ARADUR 2963                                                                                                                                    | 30 - 70                    | 85                      | 45                                      | ≤ 2           | REVESTIMENTOS DE TANQUES , PISOS( PINTURA , AUTONIVELANTES, ARGAMASSADOS)     |
| ARADUR 2964                                                                                                                                    | 40 - 70                    | 93                      | 50                                      | ≤ 2           | REVESTIMENTOS DE TANQUES , PISOS (PINTURA , AUTONIVELANTES, ARGAMASSADOS)     |
| ARADUR 2965                                                                                                                                    | 100 - 300                  | 94                      | 50                                      | ≤ 4           | CURA EM BAIXA TEMPERATURA , ALTA UMIDADE RELATIVA , NO BLUSHING               |
| AMINAS - ESPECIAIS                                                                                                                             |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| HARDENER XB 3473                                                                                                                               | 95 - 145                   | 43                      | 23                                      | ≤ 2           | ÓTIMA RES. QUÍMICA, ALTÍSSIMO Tg ( 200°C) TINTAS DE ALTO Tg , COMPÓSITES      |
| ANIDRIDOS                                                                                                                                      |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 976                                                                                                                                     | SÓLIDO                     | 63                      | 33                                      | N/A           | 4.4 DDS - ALTO Tg , EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA                             |
| POLIAMIDAS & POLIAMONOAMIDAS                                                                                                                   |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 115                                                                                                                                     | 3.100 - 3.800              | 115 - 240               | 60 - 100                                | ≤ 10          | PAA DE ALTA VISCOSIDADE , USADA COM GZ 7071 X 75 PI MANUTENÇÃO , NAVAL        |
| ARADUR 115 X 70                                                                                                                                | 750 - 1.250                | 160 - 340               | 60 - 100                                | ≤ 10          | PAA ARADUR 115 COM 30% DE XILOL                                               |
| ARADUR 820                                                                                                                                     | 3.800 - 5.400              | N/A                     | N/A                                     | ≤ 9           | USADA COM ARALDITE PZ 820 , VERNIZES ALTA DUREZA SUPERFICIAL , FLEXIBILIDADE  |
| ARADUR 125                                                                                                                                     | 700 - 900                  | 100 - 150               | 50 - 80                                 | ≤ 7           | PAA DE MÉDIA VISCOSIDADE , MANUTENÇÃO , NAVAL , ADESIVOS , MASSAS             |
| ARADUR 140                                                                                                                                     | 10.000 - 15.000            | 70 - 115                | 35 - 60                                 | ≤ 10          | PAA DE BAIXA VISCOSIDADE , PRIMERS PI CONCRETO, ADESIVOS, REVEST.ALTO SÓLIDOS |
| ARADUR 450                                                                                                                                     | 700 - 2000                 | 115                     | 60                                      | ≤ 10          | NOVA GERAÇÃO DA PAA, BX VISCOSIDADE, PRIMER PI CONCRETO UMIDO, SUBAQUÁTICA    |
| ARADUR 955 - 2 US                                                                                                                              | 500 - 900                  | 65                      | 35                                      | ≤ 9           | PAA DE BAIXA VISCOSIDADE, PISOS( ARGAMASSADOS), PRIMERS , TINTAS INDS.        |
| ENDURECEDOR 2840                                                                                                                               | 6.000 - 12.000             | N/A                     | 35                                      | ≤ 2           | PAA ACELERADA , ADESIVOS , MASSAS , LAMINADOS                                 |
| POLIMERCAPTANAS                                                                                                                                |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 14                                                                                                                                      | 400 - 600                  | 75                      | 40                                      | ≤ 6           | CURA RÁPIDA, REVESTIMENTOS , ADESIVOS, MASSAS, PRIMERS                        |
| POLIETERAMINA                                                                                                                                  |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 76                                                                                                                                      | 1.100 - 1.900              | 250                     | 133                                     | ≤ 6           | ALTAMENTE FLEXIVEL, PISOS, JUNTAS DE RETRAÇÃO, ADESIVOS , SELANTES            |
| KETIMINAS                                                                                                                                      |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 5290 BR                                                                                                                                 | 10                         | 55                      | 29                                      | ≤ 2           | REVESTIMENTOS LOW VOC , MANUTENÇÃO , PISOS , ALTA RES. QUÍMICA , PETROLEO     |
| DIVERSOS                                                                                                                                       |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| ARADUR 2844                                                                                                                                    | SÓLIDO                     | N/A                     | N/A                                     | N/A           | DICIANODIAMIDA - DICY ACELERADO , TINTA EM PÓ                                 |
| <b>MAXEPOXI INDL COML LTDA</b><br>Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro<br>04754 -080 - São Paulo - SP<br>Tel. 11 5645 1900<br>www.maxepoxi.com.br |                            |                         |                                         |               |                                                                               |
| Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.<br>versão; AGO/2023 |                            |                         |                                         |               |                                                                               |