

Sistemas à base de Resinas Epoxi ARALDITE, para Indústria Eletrônica

SISTEMAS EPOXI ARALDITE & ARADUR	APLICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS
ARALDITE CY 248 ARADUR 956-2 US	Encapsulamento de bobinas e componentes Encapsulamento de sensores	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Sistema Líquido Fundível, com baixa viscosidade. Sistema Lento.
ARALDITE F ARADUR HY 905 ARALDITE CY 221 ACELERADOR DY 062	Impregnação de núcleos de Transformadores	CURA A CALOR Sistema Líquido Fundível, com baixa viscosidade. Boa resistencia ao choque térmico
ARALDITE CW 1457-2 BR ARADUR HY 1227 - RÁPIDO ARADUR HY 2963 - RÁPIDO ARADUR 2969 - LENTO	Encapsulamento de capacitores, sensores. Transformadores de baixa tensão. Encapsulamento de magnetos e motores. Protecao de Placas de Circuito Impresso.	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Sistema pré carregado com cargas minerais. Excelentes resistências a variações de temperatura Boas propriedades elétricas, mecânicas.
ARALDITE CW 1457-2 BR ARADUR HY 2123	Encapsulamento de Bobinas de ignição. Capacitores, Fly Back.	CURA A CALOR Sistema pré carregado com cargas minerais. Boa resistencia térmica
ARALDITE CW 2122 ARADUR HY 2123	Encapsulamento de condensadores Componentes de Áudio e TV de alta voltagem. Capacitores, Fly Back.	CURA A CALOR Boa aderência a termoplásticos AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 para camadas de 1,6 mm
ARALDITE CW 2122 ARADUR 956 ou HY 1227	Protecao de Placas de Circuito Impresso. Vedação de Luminárias blindadas.	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Boas propriedades elétricas e mecânicas. Boa resistência ao choque térmico/ Sistema fundível. AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 para camadas de 1,6 mm
ARALDITE CW 2122 REN HY 150	Encapsulamento de Placas de Circuito Impresso	CURA A CALOR Boa aderencia a termoplásticos AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 para camadas de 1,6 mm Atinge Tg acima de 120°C
ARALDITE CW 2243 ARADUR HY 2966	Reguladores de voltagem Supressor de choques Transformadores, Resistencias Blindagem	CURA A CALOR Ótima Flexibilidade Boa estabilidade a choques térmicos AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 para camadas de 6,0 mm
ARALDITE CW 2372 ARADUR HY 1363	Encapsulamento para auto-eletrica reguladores de tensão; bobinas de ignição; magnetos, núcleos de transformadores, alternadores.	CURA A CALOR Altamente flexível. Cor preta
MAXEPOXI INDL COML LTDA Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro 04754 -080 - São Paulo - SP Tel. 11 56415608 www.maxepoxi.com.br	Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor especificação e orientação, consulte antes nosso departamento técnico.	