

Sistemas à base de Resinas Epoxi ARALDITE, para Indústria Eletrônica

SISTEMAS EPOXI ARALDITE & ARADUR	APLICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS
ARALDITE CY 248 ARADUR 956-2 US	Encapsulamento de bobinas e componentes Encapsulamento de sensores	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Sistema Líquido Fundível, com baixa viscosidade. Sistema Lento.
ARALDITE F ARADUR HY 905 ARALDITE CY 221 ACELERADOR DY 062	Impregnação de núcleos de Transformadores	CURA A CALOR Sistema Líquido Fundível, com baixa viscosidade. Boa resistencia ao choque térmico
ARALDITE CW 1457-2 BR ARADUR HY 1227 OU ARADUR HY 2963, OU OUTROS SOLICITE TABELA	Encapsulamento de capacitores, sensores. Transformadores de baixa tensão. Encapsulamento de magnetos e motores. Protecao de Placas de Circuito Impresso.	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Sistema pré carregado com cargas minerais. Excelentes resistências a variações de temperatura Boas propriedades elétricas, mecânicas.
ARALDITE CW 1457-2 BR ARADUR HY 2123	Encapsulamento de Bobinas de ignição. Capacitores, Fly Back.	CURA A CALOR Sistema pré carregado com cargas minerais. Boa resistencia térmica
ARALDITE CW 5690 ARADUR HY 2123	Encapsulamento de Placas de Circuito Impresso. Vedação de Luminárias blindadas. Encapsulamento de bobinas eletrônicas. Sensores, condensadores; capacitores.	CURA A CALOR Boas propriedades elétricas e mecânicas. AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 / 5VA para camadas de 3,0 mm
ARALDITE CW 5690 ARADUR HY 5691	Encapsulamento de Placas de Circuito Impresso. Vedação de Luminárias blindadas. Encapsulamento de bobinas eletrônicas. Sensores, condensadores; capacitores.	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Boas propriedades elétricas e mecânicas. Boa resistência ao choque térmico/ AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 / 5VA para camadas de 3,0mm
ARALDITE CW 5690 REN HY 150	Encapsulamento de Placas de Circuito Impresso. Vedação de Luminárias blindadas. Encapsulamento de bobinas eletrônicas. Sensores, condensadores; capacitores.	CURA A CALOR Boas propriedades elétricas e mecânicas. AUTO EXTINGUÍVEL - UL 94, aprovado V-0 / 5 VA para camadas de 3,0 mm Atinge Tg acima de 120°C
ARALDITE CW 2372 ARADUR HY 1363	Encapsulamento para auto-eletrica reguladores de tensão; bobinas de ignição; magnetos , núcleos de transformadores, alternadores.	CURA A CALOR FLEXIVEL COM MEMÓRIA PERMANENTE COR - PRETA
ARALDITE CW 2372 ARADUR HY 1227	Encapsulamento para auto-eletrica reguladores de tensão; bobinas de ignição; magnetos , núcleos de transformadores, alternadores.	CURA A FRIO FLEXIVEL COM MEMÓRIA PERMANENTE RE- ENTRAVEL COR PRETA
MAXEPOXI INDL COML LTDA Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro 04754 -080 - São Paulo - SP Tel. 11 5645 1900 <a href="http://www.maxepoxi.com.br">www.maxepoxi.com.br</a>	Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor especificação e orientação, consulte antes nosso departamento técnico.	