



Parâmetros	Unidade	FITA CARBONO 30	FITA CARBONO 50	FITA VIDRO A 6 / 25	FITA VIDRO A 6 / 50	FITA VIDRO A 6 / 100	FITA VIDRO B2 50	FITA VIDRO B2 100	FITA VIDRO B4 / 50	FITA VIDRO B4 100	FITA VIDRO CV 160 / 80
Composição	*	100% CARBONO	100% CARBONO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO
Peso	g/m²	336 (302 a 369)	336 (302 a 369)	142,8	142,8	142,8	240	240	364	364	160
Largura	mm	30	50	25	50	100	50	100	50	100	80
Metros lineares por rolo	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Espessura	mm	0,48 (0,39 a 0,57)	0,48 (0,39 a 0,57)	0,12	0,12	0,12	0,25	0,25	0,36	0,36	0,22
Carga de ruptura de urdume	Kgf/cm	544 - 748	544 - 748	50	100	200	x	x	100	200	x
Carga de ruptura da trama	Kgf/cm	x	x	37,5	75	150	x	x	80	160	x
Tipo de tecelagem	*	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla

MAXEPOXI INDL E COML LTDA
 Rua Plácido Vieira, 420 – Jd Abrantes – São Paulo – SP
 CEP.: 04754-080

Fone.: 11 5645 1900
 E-mail: depto.tecnico@maxepoxi.com.br
www.maxepoxi.com.br