



Parâmetros	Unidade	FITA CARBONO 30	FITA CARBONO 50	FITA VIDRO A 6 / 25	FITA VIDRO A 6 / 50	FITA VIDRO A 6 / 100 L	FITA VIDRO B2 50	FITA VIDRO B2 100	FITA VIDRO B4 - 50	FITA VIDRO B4 -100	FITA VIDRO CV 160 / 80
Composição	*	100% CARBONO	100% CARBONO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO	100% VIDRO
Peso	g/m ²	336 (302 a 369)	336 (302 a 369)	143 (128 a 158)	142,8 (128,5 -157,1)	142,8	240 (216-264)	240	364	364	160
Largura	mm	30	50	25	50	100	50	100	50	100	80
Metros lineares por rolo	m	50	50	50(45 a 55)	50(45 – 55)	50	50	50	50	50	50
Espessura	mm	0,48 (0,39 a 0,57)	0,48 (0,39 a 0,57)	0,12 (0,10 -0,14)	0,12 (0,10-0,14)	0,12	0,25	0,25	0,36	0,36 (0,31-0,41)	0,22
Carga de ruptura de urdume	Kgf/cm	828,8	828,8 (663-911,7)	41 (33-45)	41 (33-45)	41	60	60	102	102	x
Carga de ruptura da trama	Kgf/cm	7,8 (6,2-8,6)	7,8 (6,2-8,6)	33 (25-34)	31 (24-34)	31	60	60	80	80	x
Tipo de tecelagem	*	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla	Tela com Trama Dupla

MAXEPOXI INDL E COML LTDA

Rua Plácido Vieira, 420 – Jd Abrantes – São Paulo – SP
CEP.: 04754-080

Fone.: 11 5645 1900

E-mail: depto.tecnico@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br

E-mail: depto.tecnico@maxepoxi.com.br

versão DEZ-2022 lac
revisão MARÇO 2024 lac