

METAL FORMING

MASS CASTING SYSTEM

RP 6470-A/B
Polyurethane Casting System
DT 082 Filler



Sistema Fundivel – Como o RP 6470 A/B (PU) saiu de linha no Brasil, esta sendo utilizado uma receita sugestiva de um Sistema Epoxi:


ARALDITE GY 260 = 100 gramas

ARADUR 140 = 60 gramas

ENCORPANDE DT 082 = 250 gramas

REN SHAPE™ BOARD

Ren Shape™ 5166



Sistema Usinavel – RENSHAPE 5166 Placa de PU usinavel em maquinas de CNC.

Maxepoxi Indl e Coml Ltda

Rua Placido Vieira, 420 – Sto Amaro – São Paulo – SP – cep 04754-080

Fone 11 56451900 email: depto.tecnico@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br