



11 - 5645 1900



RESINAS ACRÍLICAS - BASE SOLVENTE

P/ TINTAS & REVESTIMENTOS ; ESMALTES E VERNIZES

NOME DO PRODUTO	TIPO DE RESINA	ASPECTO	TEOR SÓLIDOS %	VISCOSIDADE BROOKFIELD (F8/V20/25°C)	DENSIDADE g/cm³	pH	COR MÁXIMA	ACIDEZ mg KOH/g	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
FORTSOLV 5900	ACRILICA ESTIRENADA TERMOPLASTICA , EM TOLUOL	LÍQUIDO TRANSLUCIDO / TRANSPARENTE	60	10.000 - 14.000 Cp	1,02 - 1,05	7,5 - 8,5	no	no	TB 200 KG	VERNIZ P/ CONCRETO APARENTE / CERAMICA / TINTAS DE DEMARCAÇÃO	PELICULAS DURAS, TENAZES BRILHANTES E TRANSPARENTES, PROPORCIONAM ALTAS RES. INTEMPÉRIES E EXCELENTE DURABILIDADE EXTERIOR
FORTSOLV 6000	COPOLIMERO ACRILICO EM XILOL	LÍQUIDO TRANSLUCIDO / TRANSPARENTE	60	10.000 - 14.000 cP	no	no	max 10 (APHA)	7 max	TB 200 KG	VERNIZ P/ CONCRETO APARENTE / CERAMICA / TINTAS DE DEMARCAÇÃO	PELICULAS DURAS, TENAZES BRILHANTES E TRANSPARENTES, PROPORCIONAM ALTAS RES. INTEMPÉRIES E EXCELENTE DURABILIDADE EXTERIOR
FORTSOLV OH 25	ACRILICA PURA HIDROXILADA	LÍQUIDO TRANSLUCIDO / TRANSPARENTE	60	Z 1 - Z3 (GARDNER)	no	no	max 1 (gardner)	2,5 - 2,7 (OH/NV)%	TB 200 KG	BOA P/ ACRILICO + PU (BI-COMP), P/ LACAS ACRILICAS/VERNIZES SERIGRAFICOS	ALTO BRILHO / ÓTIMO NIVELAMENTO/FLOW / ALTA ADERENCIA E RES. INTEMPÉRIES E LUZ

MAXEPOXI INDL E COML LTDA

RUA PLACIDO VIEIRA 420 - CEP - 04754 - 080

SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - BRASIL

FONE: 11 5645 1900 ou 5644 9494

EMAIL: depto.tecnico@maxepoxi.com.br

SITE : www.maxepoxi.com.br

SP 05 SETEMBRO 2019