



RESINAS EPOXI P/ : PEDRAS, MARMORES & GRANITOS

	SISTEMAS P/ TELAGEM			
SISTEMA	CARACTERISTICAS	PROPORÇÃO Resina / Endurecedor	Tempo de Uso A 25°C 100gr/mistura	CURA TOTAL A 25°C
Resina MAR MX 14 Endurecedor MAR MX 20	Sistema de média viscosidade, alta reatividade,, boa penetração e fixação, indicado para TELAGEM . SISTEMA DE LINHA –	100 gr / 20 gr	15 minutos	12 hs
Resina MAR MX 27 Endurecedor MAR MX 20	Sistema de baixa viscosidade, alta reatividade, boa penetração e fixação, indicado para TELAGEM . SISTEMA DE LINHA	100gr / 20 gr	15 minutos	12 hs
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX 20	Sistema de baixíssima viscosidade, alta reatividade, boa penetração e fixação, indicado para TELAGEM .	100gr / 16-20gr	15 minutos	12 hs
Resina MAR MX 14 Endurecedor HY 2840	Sistema de média viscosidade, média reatividade, boa penetração, indicado para TELAGEM . Cor levemente castanho claro.	100gr / 35 gr	~60 minutos	24 hs
Resina MAR MX 14 Endurecedor MAR MX 450	Sistema de média viscosidade, baixa reatividade, indicado para TELAGEM em <u>pedras com alto teor de umidade</u> . Endurece mesmo até debaixo d'água.	100 gr / 50 gr	80 minutos	24 hs

Maxepoxi Indl. e Coml. Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro - São Paulo - SP - Cep -04754-080

(0**)11-5645-1900 - 5641-5608

depto.tecnico@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br

SP 10/01/2020 lac

SISTEMAS P/ POLIMENTO

SISTEMA	CARACTERISTICAS	PROPORÇÃO Resina / Endurecedor	Tempo de Uso A 25°C 100gr/mistura	CURA TOTAL A 25°C
Resina MAR MX 27-2 Endurecedor MAR MX 35	Sistema de baixa viscosidade, média reatividade, utilizado no revestimento de pedras claras , para fechamento das trincas, com alto brilho após o POLIMENTO ..	100gr / 35 PP	50 – 70 minutos	48 hs
Resina MAR MX 27-2 Endurecedor MAR MX T 40	Sistema de baixa viscosidade, rápido, usado no revestimento de pedras, para fechamento de trincas , com alto brilho após o POLIMENTO .	100gr / 40 gr	40 minutos	12 hs
Resina MAR MX 27-2 Endurecedor MAR MX 50	Sistema de baixa viscosidade, curto pote life (tempo de uso), usado em POLIMENTO .	100 gr / 45 gr	40 – 50 minutos	12 hs
Resina MAR MX 27-2 Endurecedor MAR MX 65	Sistema de baixa viscosidade, rápida reatividade, usado no revestimento de pedras, para fechamento de trincas , com alto brilho após o POLIMENTO , mesmo em condições de cura em ambientes frios e com alta umidade relativa do ar.. Boa aderência mesmo em substratos levemente umidos	100gr / 50 gr	35 minutos	12 a 24 hs
Resina MAR MX 27-2 Endurecedor MAR MX 72	Sistema de baixa viscosidade, lenta reatividade, usado no revestimento de pedras, para fechamento de trincas , com alto brilho após o POLIMENTO .	100 gr / 35 gr	60 – 80 minutos	72 hs

Maxepoxi Indl. e Coml. Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro - São Paulo - SP - Cep -04754-080

(0**)11-5645-1900 - 5641-5608

depto.tecnico@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br

SP 10/01/2020 lac

<i>SISTEMA</i>	SISTEMAS P/ POLIMENTO Características	<i>PROPORÇÃO Resina / Endurecedor</i>	<i>Tempo de Uso A 25°C 100gr/mistura</i>	<i>CURA TOTAL A 25°C</i>
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX 35	Sistema de baixíssima viscosidade, média reatividade, utilizado no revestimento da pedras claras , para fechamento das trincas, com alto brilho após o POLIMENTO	100 gr / 30 gr	60 – 60 minutos	48 hs
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX T 40	Sistema de baixíssima viscosidade, média reatividade, usado no revestimento de pedras, para fechamento de trincas , com alto brilho após o POLIMENTO .	100 gr / 36 gr	50 minutos	24 hs
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX 50	Sistema de baixíssima viscosidade, curto tempo de uso, utilizado no revestimento das pedras para fechamento das trincas com maior agilidade, permitindo o POLIMENTO após 24 horas.	100 gr / 40 gr	30 – 40 minutos	24 hs
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX 65	Sistema de baixa viscosidade, rápida reatividade, usado no revestimento de pedras, para fechamento de trincas , com alto brilho após o POLIMENTO , mesmo em condições de cura em ambientes frios e com alta umidade relativa do ar. Boa aderência mesmo em substratos levemente úmidos.	100 gr / 40 gr	40 - 50 minutos	24 hs
Resina MAR MX 500 Endurecedor MAR MX 72	Sistema de baixíssima viscosidade, utilizado no revestimento das pedras para fechamento das trincas. Devido um “pot life” longo tem excelente penetração nas trincas e micro fissuras permitindo um acabamento perfeito após o POLIMENTO . Indicado para pedras verdes, amarelas, pretas e vermelhas .	100 gr / 30gr	80 – 100 minutos	72 hs
<i>SISTEMA</i>	SISTEMAS ESPECIAIS Características	<i>PROPORÇÃO Resina / Endurecedor</i>	<i>Tempo de Uso A 25°C 100gr/mistura</i>	<i>CURA TOTAL A 25°C</i>
RESINA MAR MX 500 ENDURECEDOR MAR MX 530 B	Sistema epóxi, utilizado em Polimento de pedras e granitos. Alta resistência a intempéries e a luz solar.	100 gr / 30 gr	40 – 50 minutos	7 hs
RESINA MAR MX 2020 A/B	Sistema epóxi base água , usado para envelopar blocos, ou também pode ser aplicado na TELAGEM. Altíssima aderência na UMIDADE. Pode ser adicionado cargas minerais. Cura lenta podendo ser acelerada com calor aplicado sobre a chapa.	100 gr / 440gr	2 e 3 horas	24 hs minimo

Maxepoxi Indl. e Coml. Ltda

Rua Plácido Vieira, 420 – Santo Amaro - São Paulo - SP - Cep -04754-080

(0**)11-5645-1900 - 5641-5608

depto.tecnico@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br

SP 10/01/2020 lac